

SOPRAGLASS PB V 3 TF

Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.



BESCHRIJVING

- ✓ Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een glasvlies wapening.
- ✓ Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.
- ✓ De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand.
- ✓ De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

SAMENSTELLING

Wapening	glasvlies
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	polymeerbitumen

VERPAKKING

Afmetingen van de rol	10 x 1 (m)
Massa van de rol	39 kg
Aantal rollen per pallet	30

VERWERKING

- ✓ Volvlakkig lassen, inclusief de overlappen
- ✓ Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.

EIGENSCHAPPEN

Dikte	3,0 mm
Treksterkte (L / B)	350 / 200 (N/50 mm)
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	NPD
Dimensionele stabiliteit	NPD
Nageldoorscheursterkte (L / B)	NPD
Flexibiliteit bij lage temperatuur	≤ -5 °C
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	≥ 100 °C
Brandgedrag	Klasse E
Equivalenten dampdiffusiedikte	150 m

KEURING & CERTIFICATEN:

BENOR (B)