

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR

Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.



BESCHRIJVING

- ✓ Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester composiet wapening.
- ✓ Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.
- ✓ De bovenzijde is afgewerkt met leischilfers en de vrije boord is afgewerkt met een wegbrandfolie.
- ✓ De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

SAMENSTELLING

Wapening	polyester composiet
Massa wapening	170 (g/m²)
Afwerking bovenzijde	leischilfers
Kleur	natuur zwart / wit / bourgogne / veronese
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	elastomeerbitumen

VERPAKKING

Afmetingen van de rol	8 x 1 (m)
Massa van de rol	48 kg
Aantal rollen per pallet	23

VERWERKING

- ✓ Volvlaklig lassen, inclusief de overlappen.
- ✓ Eénlaags losliggend onder zware schutlaag, de overlappen lassen.

EIGENSCHAPPEN

Dikte	4,0 mm
Treksterkte (L / B)	850 / 650 (N/50 mm)
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	35 / 35 (%)
Dimensionele stabiliteit	0,30%
Nageldoorscheursterkte (L / B)	200 / 200 (N)
Flexibiliteit bij lage temperatuur	-20 °C
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	110 °C
SRI (Solar Reflectance Index)	53 (wit)

KEURING & CERTIFICATEN:

- ATG 2025 (B)
- Voldoet aan classificatie Broof(t1) conform EN 13501 deel 5