

SOPRAROCK PB P 3 FF

Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.



BESCHRIJVING

- ✓ Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een polyester composiet wapening.
- ✓ Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.
- ✓ De bovenzijde en onderzijde zijn afgewerkt met wegbrandfolie.

SAMENSTELLING

Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	polymeerbitumen

VERPAKKING

Afmetingen van de rol	≥ 10 x 1 (m)
Massa van de rol	38 kg
Aantal rollen per pallet	30

VERWERKING

- ✓ Volvlakkig lassen, inclusief de overlappen.
- ✓ Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.
- ✓ Mechanisch bevestigd in de overlap, de overlappen lassen.

EIGENSCHAPPEN

Dikte	3,0 mm
Treksterkte (L / B)	700 / 500 (N/50 mm)
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	35 / 35 (%)
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,3%
Nageldoorscheursterkte (L / B)	135 / 135 (N)
Flexibiliteit bij lage temperatuur	≤ -5 °C
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	≥ 100 °C
Brandgedrag	NPD
Equivalente dampdiffusiedikte	150 m

KEURING & CERTIFICATEN:

BENOR (B)