

## SOPRAROCK PB P 3 TF

Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.



### BESCHRIJVING

- ✓ Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een polyester composiet wapening.
- ✓ Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.
- ✓ De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand.
- ✓ De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

### SAMENSTELLING

Wapening	<b>polyester composiet</b>
Afwerking bovenzijde	<b>talk/zand</b>
Afwerking onderzijde	<b>wegbrandfolie</b>
Dekmassa	<b>polymeerbitumen</b>

### VERPAKKING

Afmetingen van de rol	<b>≥ 10 x 1 (m)</b>
Massa van de rol	<b>37 kg</b>
Aantal rollen per pallet	<b>30</b>

### VERWERKING

- ✓ Volvlakkig lassen, inclusief de overlappen.
- ✓ Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.
- ✓ Mechanisch bevestigd in de overlap, de overlappen lassen.

### EIGENSCHAPPEN

Dikte	<b>3,0 mm</b>
Treksterkte (L / B)	<b>700 / 500 (N/50 mm)</b>
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	<b>35 / 35 (%)</b>
Dimensionele stabiliteit	<b>≤ 0,3%</b>
Nageldoorscheursterkte (L / B)	<b>135 / 135 (N)</b>
Flexibiliteit bij lage temperatuur	<b>≤ -5 °C</b>
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	<b>≥ 100 °C</b>
Brandgedrag	<b>Klasse E</b>
Equivalenten dampdiffusiedikte	<b>150 m</b>

### KEURING & CERTIFICATEN:

**BENOR (B)**