

SOPRAVAP STICK C 15

Wordt hoofdzakelijk toegepast als dampremmende laag op stalen of houten ondergronden.



BESCHRIJVING

- ✓ Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
- ✓ Wordt hoofdzakelijk toegepast als dampremmende laag op stalen of houten ondergronden.
- ✓ De bovenzijde is afgewerkt met talk/zand.
- ✓ De zelfklevend vrije boord en onderzijde zijn voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm.

SAMENSTELLING

Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	siliconenfilm
Dekmassa	zelfklevende elastomeerbitumen

VERPAKKING

Afmetingen van de rol	≥ 20 x 1,1 (m)
Massa van de rol	38 kg
Aantal rollen per pallet	20

VERWERKING

- ✓ Zelfklevend met zelfklevende langs- en te lassen dwarsoverlappen.
- ✓ De ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd met ELASTOCOL 503 of ELASTOCOL 600.
- ✓ Om een goede hechting te verkrijgen, dient het membraan geplaatst te worden bij een temperatuur boven de +10 °C.
- ✓ Indien de plaatsing bij lagere temperaturen geschiedt, dient de ondergrond opgewarmd te worden.
- ✓ Voor verwerking dienen de rollen minimaal 12 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden.

EIGENSCHAPPEN

Dikte	1,5 mm
Treksterkte (L / B)	850 / 650 (N/50 mm)
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	35 / 35 (%)
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,3%
Nageldoorscheursterkte (L / B)	270 / 270 (N)
Flexibiliteit bij lage temperatuur	≤ -30 °C
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	≥ 100 °C
Brandgedrag	Klasse E
Equivalentente dampdiffusiedikte	75 m

KEURING & CERTIFICATEN:

FM approved