

AKTIEGLASS V3 TF



TECHNISCHE FICHE

Beschrijving:	Dakbaan als onderlaag in een meerlaagse dakopbouw of als damp scherm
Afwerking bovenzijde:	Talk/zand
Dekmassa:	Polymeerbitumen
Wapening:	Glasvlies 60 g/m²
Afwerking onderzijde:	Wegbrandfolie
Verpakking:	10 m²/rol; 20 rollen/pallet: 200 m²

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN	PROEFMETHODE	EENHEID	PRODUCTPRESTATIE
Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 10
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	≥ 3,0 ± 0,2
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	-	Klasse E
Rek tot breuk - Maximale treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	Langs: ≥ 350 Dwars: ≥ 200
Koude buig	DIN EN 1109	°C	≤ -5
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	°C	≥ +100

PRODUCTBESCHRIJVING

Polymeerbitumen dakbaan met een flexibele drager uit glasvlies 60 g/m².

TOEPASSINGSGBIED

Aktieglass V3 TF wordt als onderlaag in meerlaagse afgedichte platte dakconstructies en als damp scherm gebruikt.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aktieglass V3 TF volvlakkig lassen of losliggend met ballast. Breedte van de overlap 8 - 10 cm en dicht gelast. Naden en voegen schranken.

STOCKEREN

Het bouwproduct moet koel en droog bewaard worden op een loodrechte ondergrond en mag niet blootgesteld worden aan hitte, vocht of UV-straling. De palletten mogen niet op elkaar gestapeld worden! In het koudeseizoen dienen de rollen desgevallend op temperatuur gebracht te worden.