

## AKTIELAST BASE GARDEN



### TECHNISCHE FICHE

Beschrijving:	<b>Dakbaan als toplaag in één- of meerlaags afdichtingssysteem, wortelwerend</b>
Afwerking bovenzijde:	<b>Leischilfer (donkergrijs)</b>
Dekmassa:	<b>Elastomeerbitumen</b>
Wapening:	<b>Polyestervlies 180 g/m<sup>2</sup></b>
Afwerking onderzijde:	<b>Wegbrandfolie</b>
Verpakking:	<b>8 m<sup>2</sup>/rol; 20 rollen/pallet: 160 m<sup>2</sup></b>

### TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN	PROEFMETHODE	EENHEID	PRODUCTPRESTATIE
Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 8
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	≥ 4.0 ± 0.2
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	-	Klasse E
Gedrag bij brand van buitenaf Broof(t1)	DIN EN CEN/TS 1187	-	Voldoet
Rek tot breuk - Maximale treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	Langs: ≥ 850 Dwars: ≥ 650
Bescherming tegen wortelpenetratie	Volgens FLL-richtlijnen	-	Conform
Koude buig	DIN EN 1109	°C	≤ -20
Vloeitemperatuur	DIN EN 1110	°C	≥ +110

### PRODUCTBESCHRIJVING

Elastomeerbitumen dakbaan met een elastische drager uit polyestervlies 180g/m<sup>2</sup>.

### TOEPASSINGSGEBIED

Aktielast Base Garden wordt gebruikt als toplaag in één- of meerlaagse afgedichte platte dakconstructies, is uitgerust met brandvertragers en wortelwerend.

### VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aktielast Base over het gehele oppervlak lassen of losliggend met ballast. Breedte van de overlap 8 - 10 cm en dicht gelast. Naden en voegen schranken.

### STOCKEREN

Het bouwproduct moet koel en droog bewaard worden op een loodrechte ondergrond en mag niet blootgesteld worden aan hitte, vocht of UV-straling. De palletten mogen niet op elkaar gestapeld worden! In het koudeseizoen dienen de rollen desgevallend op temperatuur gebracht te worden.