

AKTIEPOL P3 FF



TECHNISCHE FICHE

Beschrijving:	Dakbaan als onderlaag in een meerlaagse dakopbouw of als damp scherm
Afwerking bovenzijde:	Wegbrandfolie
Dekmassa:	Polymeerbitumen
Wapening:	Polyestervlies 180 g/m²
Afwerking onderzijde:	Wegbrandfolie
Verpakking:	10 m²/rol; 20 rollen/pallet: 200 m²

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN	PROEFMETHODE	EENHEID	PRODUCTPRESTATIE
Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 10
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	≥ 3,0 ± 0,2
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	-	Klasse E
Rek tot breuk - Maximale treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	Langs: ≥ 700 Dwars: ≥ 500
Rek tot breuk - Rek bij maximale belasting	DIN EN 12311-1	%	Langs: 35 Dwars: 35
Koude buig	DIN EN 1109	°C	≤ -5
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	°C	≥ +100

PRODUCTBESCHRIJVING

Polymeerbitumen dakbaan met een elastische drager uit polyestervlies 180 g/m².

TOEPASSINGSGBIED

Aktiepol P3 FF wordt als onderlaag in meerlaagse afgedichte platte dakconstructies en als damp scherm gebruikt.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aktiepol P3 FF volvlakkig lassen, mechanisch bevestigen in de overlap of losliggend met ballast. Breedte van de overlap 8 - 10 cm en dicht gelast. Naden en voegen schranken.

STOCKEREN

Het bouwproduct moet koel en droog bewaard worden op een loodrechte ondergrond en mag niet blootgesteld worden aan hitte, vocht of UV-straling. De palletten mogen niet op elkaar gestapeld worden! In het koudeseizoen dienen de rollen desgevallend op temperatuur gebracht te worden.